

AICA

水性

改修用

new

FRP 防水の塗替えに最適！
改修用水性トップコート

jolyace **JA-280**
ジョリエース



水性なので、

臭いが少ない！

作業が快適！

優れた密着性！

● 特長

- ジョリエース JA-280は、アクリルウレタン樹脂を主成分とする水系トップコートで、常温硬化二液型です。
- 既存FRP防水のトップコート塗り替え時、JA-280はサンディング後、アセトン拭きで良好な密着性を示します。
- 臭いが少ない材料です。
- ホルムアルデヒド等級区分 F☆☆☆☆(日本塗料工業会自主 A01138)

● 用途

FRP防水用上塗り材(改修用)

● 適用下地

既存ポリエステル系トップコート(改修)

● 標準色

JA-280



C20

水性アクリルウレタン樹脂 JA-280

● 標準使用方法




下地に水滴や結露がある場合は十分に水分を除去し、乾燥させてください。又、塵埃、油類、錆などを除去してください。



下地に硬化不良及び不具合がないことを確認し、突起物などは除去及びレベル出しをサンダーなどで行ってください。



アセトンにて汚れを拭き取ってください。



主剤及び硬化剤はよく攪拌した後、主剤：硬化剤=10：1（重量比）で秤量し、電動攪拌機で十分混合してください。



ローラー刷毛又はスプレーにて均一に塗布してください（塗布量：0.2kg/㎡）。

● 物性

試験項目	試験結果	試験方法
混合比（主剤：硬化剤）	10：1（重量比）	—
可使時間	3時間	試験条件 20℃
指触乾燥時間	1時間	試験条件 23℃
耐候性	光沢保持率：85%	キセノンウェザーメーター（1000時間）
光沢度	78	JIS K 5600（60°鏡面光沢）
密着性（下地：ポリエステルトップコート）	25/25（良好）	JIS K 5600
鉛筆硬度	2B	JIS K 5600

※試験結果は、弊社試験室における実験に基づくもので保証値ではありません。

● 容量

4.4kgセット
（A液：4kg B液：0.4kg）

● 有効期間

製造後6ヶ月

安全上のご注意

作業前の確認	取扱い作業に際しては、説明書、製品安全データシート（MSDS）などで、注意事項を確認してください。
取扱い場所	取扱い作業所には、局所排気装置を設けてください。
取扱い方法	(1) 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、保護手袋、保護メガネ、前掛け等を着用してください。 (2) 容器からこぼれた場合には、布（ウエス）で拭きとって、安全な場所に廃棄してください。 (3) 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
応急措置	(1) 作業衣等に付着した場合には、その汚れをよく落としてください。 (2) 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み、又は外観に変化がある時には、医師の診断を受けてください。 (3) 目に入った場合には、多量の水で洗い流し、早く医師の診断を受けてください。 (4) 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。 (5) 誤って飲み込んだ場合は、早く医師の診断を受けてください。
保管方法	(1) 密栓の上、火気のない5～35℃の直射日光の当たらない場所に保管してください。 (2) 子供の手の届かない所に保管してください。
塗床材以外の使用禁止	本来の用途以外には、使用しないでください。
廃棄方法	(1) 河川等の環境中に投棄、及び漏出させないでください。 (2) 廃棄物の処理、及び清掃に関する法律、及び都道府県条例等に基づき、中身を使いきってから処理するか、許可を受けた処理業者に委託してください。

● 本カタログに記載されている製品の使用、取扱い、保管については、必ず製品説明書および製品安全データシート（MSDS）も合わせてお読みください。

共通項目 ● 記載内容は当社試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を必ずしも保証したものではありません。また、使用目的、使用条件により結果が相違する場合がありますので、予めご需要家各位でご確認されることを推奨します。

- 改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。確認は最寄りの当社までお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。（後日に発見された場合は、責を負いかねます。）
- 印刷物につき、商品写真と実物とは多少相違することがございます。● 商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄りの当社へお願いいたします。
- ©アイカ工業株式会社 本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

業務用



ISO 9001 認証取得 JQA-2019
ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513
OHSAS18001適合 JQA-OH0017

アイカ工業株式会社

化成品・化粧板・住器建材・電子製品・機能材料

本社／愛知県清須市西堀江2288番地
東京本社／東京都練馬区豊玉北6丁目5番15号
営業カンパニー

■代理店

ホームページアドレス / <http://www.aica.co.jp/>

札幌 ☎(011)811-9201 FAX(011)812-2968	新潟 ☎(025)245-8596 FAX(025)245-8597	岡山 ☎(086)243-1327 FAX(086)243-7508
仙台 ☎(022)232-3251 FAX(022)235-1067	松本 ☎(0263)33-1321 FAX(0263)33-1325	四国 ☎(087)851-9588 FAX(087)851-9592
盛岡 ☎(019)653-5591 FAX(019)653-5419	名古屋 ☎(052)757-1053 FAX(052)757-1060	福岡 ☎(092)584-5080 FAX(092)584-5091
東京 ☎(03)5912-2841 FAX(03)5912-2847	静岡 ☎(054)286-0451 FAX(054)286-0453	鹿児島 ☎(099)226-7511 FAX(099)226-7515
横浜 ☎(045)640-1081 FAX(045)640-1087	金沢 ☎(076)222-9600 FAX(076)222-9608	
埼玉 ☎(048)601-2191 FAX(048)601-2190	大阪 ☎(06)6265-6813 FAX(06)6265-6814	
千葉 ☎(043)241-2181 FAX(043)241-2185	神戸 ☎(078)222-6341 FAX(078)222-6326	東京ショールーム ☎(03)5912-2782
宇都宮 ☎(028)346-1750 FAX(028)346-1752	京都 ☎(075)284-0770 FAX(075)284-0771	名古屋ショールーム ☎(052)757-1056
北関東 ☎(027)322-8771 FAX(027)327-2271	広島 ☎(082)254-1311 FAX(082)255-8817	大阪ショールーム ☎(06)6265-6828

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページまたはFAXにて

● 各種お問い合わせ先

ホームページ：www.aica.co.jp

FAX <052>409-1526

アイカカタログセンター
TEL <052>409-1471

アイカ コールセンター

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。

☎ <0120>525-100 TEL <052>409-8313 FAX <052>409-1482

※コールセンター・カタログセンターを含む全営業店所の営業日は、月～金（除く：土日祝休）です。当日出荷ご依頼の受付時間はA.M.12:00です。

D175B 13.11.2S.AD